

Spielzeugfarbe Aqua

8005 farblos und 8005 -15 farbig

125 ml, 375 ml, 1 l, 10 l



Eigenschaften:

Spielzeugfarbe Aqua ist eine wasserverdünnbare, leuchtend bunte Farbe für Kinderspielzeug auf wässriger Schellackbasis. Sie besteht aus natürlichen Rohstoffen und enthält keine belastenden Zusätze. Die behandelten Holzteile sind seidenglänzend, diffusionsfähig und schmutzabweisend.

Folgende Farbtöne sind standardmäßig lieferbar: 8005-1 gelb, 8005-2 gelborange, 8005-4 rot, 8005-5 ozeanblau, 8005-6 grün, 8005-7 hellgrün, 8005-8 schwarz, 8005-9 tiefschwarz, 8005-11 weiß „Konzentrat“ (siehe unter Vorbehandlung!), 8005-15 lindgrün. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Hierzu aber unbedingt Vorversuche machen!

Inhaltsstoffe:

Wasser, Schellack, modifizierte Sojafettsäure (nur im Farbton weiß 8005-11), Farbstoffe, Pigmente und Kreide je nach Farbton, Phenoxyethanol (für Kosmetik zugelassenes Konservierungsmittel).

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung: Die Holzteile müssen trocken (max. 12% Feuchte), saugfähig, schmutz-, staub- und fettfrei sein. Sauberer Schleifaufbau bis mind. P 180 wird empfohlen.

Achtung! Die Spielzeugfarbe weiß 8005-11 wird aus Stabilitätsgründen als Konzentrat geliefert. Die Gebinde sind daher unterfüllt. Vor der Verarbeitung diese zuerst mit destilliertem Wasser auffüllen und gut homogen verrühren. Die verdünnte Farbe innerhalb von 14 Tagen verarbeiten. Nur so viel Farbe verdünnen, wie in diesem Zeitraum verarbeitet wird.

2. Verarbeitung: Spielzeugfarbe gut aufrühren und gleichmäßig durch Tauchen, Streichen, Spritzen oder Wischen auftragen. Auch zum Trommeln geeignet. Je nach Holzart können Farbe und Intensität stark abweichen.

Wichtig: Um Farbabrieb zu vermeiden, kann als Schlussbeschichtung mit Hartöl Aqua Art. Nr. 8045/8245 1x getaucht, gespritzt oder gestrichen werden. Unbedingt Vorversuche machen (vor allem bei Farbton-

mischungen)! Nicht unter 12°C verarbeiten!

Spritztechnische Verarbeitung: Spritzen mit Becherpistole:

Druck: 2,5-3 bar, Düsendurchmesser: 1,5 - 1,7 mm.

Spritzen mit Air-Mix-Anlage: Pumpendruck: 2,0 bar, Düsendurchmesser: 0,28 mm.

Der Abstand vom Untergrund zur Spritzpistole sollte höchstens 15 cm betragen.

3. Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Pinselreiniger 0600 und Wasser reinigen.

Trocknung:

Nach 20 bis 30 Minuten (20°C / 50-55 % rel. Luftfeuchte).

Verbrauch / Ergiebigkeit:

50-80 ml/m² bzw. 13-20 m²/l, ist jedoch stark von der Saugfähigkeit und der Beschaffenheit des Untergrundes und der Applikationsart abhängig.

Im Bedarfsfall durch Vorversuche ermitteln.

Lagerung:

Kühl, frostfrei und gut verschlossen lagern. Angebrochene Gebinde bald verarbeiten. Mindesthaltbarkeit unangebrochener Gebinde 1 Jahr!

Entsorgung:

Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde bei Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben bzw. nach den jeweils örtlichen/nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.

EAK-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 12

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen (gilt nur für Farbton weiß 800511 oder weißhaltige Farbmischungen). Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut gründlich mit Wasser abspülen. Bei Spritzverarbeitung geeigneten Atemschutz (Kombifilter A2/P2) und Schutzbrille tragen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Nicht in Boden, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich!



Stand: 18.10.2022